

Bandas alimentarias A120COS-W



Segmento industrial


Frutas, Verduras

Aplicaciones

Banda de transporte y proceso para alimentación

Características especiales

Resistente a aceites, Resistente a la variación de la temperatura



Construcción del producto/Diseño	
Lado de transporte (material)	Cloruro de polivinilo (PVC)
Lado de transporte (superficie)	Suave
Lado de transporte (propiedad)	Adhesivo
Lado de transporte (color)	Blanco
Capa de tracción (material)	Poliéster (PET)
Número de tejidos	1
Cara de marcha/Lado de polea (material)	Tejido de poliéster (PET) impregnado con cloruro de polivinilo (PVC)
Cara de marcha/Lado de polea (superficie)	Tejido impregnado
Cara de marcha/Lado de polea (propiedad)	No adhesivo
Cara de marcha/Lado de polea (color)	Blanco

Características del producto	Propiedades
antiestáticas	Empalme sin adhesivo
Inflamabilidad	No
Calidad alimentaria (conformidad FDA)	Calidad
Calidad alimentaria (cumple recomendaciones USDA)	Calidad
Calidad alimentaria (conformidad EU)	Otras
homologaciones/aprobaciones	Sin propiedades específicas de prevención de llama
	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
	No aplicable
	No
	Regulación alimentaria japonesa (Notificación MHLW No. 370)

Hoja de datos del producto(Lanzado) 01.12.2022



Datos técnicos			
Espesor de banda:	3.2 mm	0.13	Pulg.
Masa de la correa (peso de la correa)	4.3 kg/m ²	0.880	lb/sqft
Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)	-23 °C	-10	°F °F
Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)	82	180	
Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz de acero)	0:30		
Ancho de fabricación sin empalme	1524 mm	60.00	Pulg.
Otros anchos de fabricación sin empalme por encargo	1829 mm	72	Pulg.

Propiedades del Empalme

Método de empalme	
Clipper #1	Método de empalme máster para aplicaciones standard
Flexproof 10 x 80	Sistema de empalme alternativo

[Link to JDS:](#)

Método de empalme		Clipper #1	Flexproof 10 x 80
Diámetro de la polea (mínimo)	mm	76	76
	Pulg.	3.00	3.00
Diámetro mínimo de la polea con contraflexión	mm		
	Pulg.		102
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho	N/mm	26	
	lbf/in	15	4.00
Mesa de apoyo		0	Sí
Rodillos soporte		Sí	Sí
Instalación de cinta cóncava		Sí	No
Instalaciones curvas, bandas curvilíneas		Sí	No
Barra de frente		No	No
Detector de metales		No	No
		Sí	

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.



Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Modo de utilización/transporte

Declinado, Horizontal, Inclinado

Cálculos

Para muchas aplicaciones el cálculo no es necesario. Pero si lo requiere, por favor contacte con Habasit.

Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.5%, Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Proteja las bandas de la luz solar/radiación UV/polvo y suciedad. Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Sin peligros ni restricciones

Grupo	Bandas de PVC
Subgrupo	Bandas resistentes al aceite
Número de artículo	H250000859

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."

